



Bona Flow



Bona Flow

Dvousložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi k povrchové úpravě dřevěných podlah, vystavených silnému provoznímu zatížení chůzí. Jedná se např. obchodní a kancelářské prostory, školy apod. Flow má rovněž vysokou odolnost proti běžným chemikáliím používaným v domácnosti (ocet, víno apod.) a je proto vhodný do kuchyní či restaurací.



Vlastnosti

- Vysoká odolnost proti oděru
- Univerzální použití – i do tělocvičen a sportovních hal
- Výborné protikluzné vlastnosti

Technická data

Složení:	Dvousložková polyuretanová vodná disperze
Hodnota pH:	Lak: cca 8 Tužidlo: -
Hustota:	Lak: 1040 kg/m ³ Tužidlo: 1090 kg/m ³
Stupeň lesku: Ředění:	Polomat Flow je po smíchání s tužidlem připraven k okamžitému použití. V žádném případě neředit vodou!
Spotřeba:	8–10 m ² /litr (100–120 g/m ²) na jednu vrstvu válečkem SRN pro vodní laky.
Doba schnutí:	3–4 hodiny při 20 °C/60 % RH. Takto ošetřená podlaha je pochůzná po zhruba 8 hodinách od aplikace poslední vrstvy nátěru. Po cca. 1 týdnu je povrch zcela vytvrzen. Koberce/předložky nepokládat na podlahu před uplynutím 7 dnů.
Čištění:	Nářadí – čistou vodou, bezprostředně po aplikaci. Zaschlý lak – acetonem. Pracovní oděv bezprostředně po znečištění – vodou.
Kód odpadu: Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	08 01 12 Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.
Balení:	plastové obaly, karton 3x 4,5 litru – lak 3 x 0,45 litru – tužidlo