



Bona Mega

Bona[®]



Bona Mega

Jednosložkový vrchní parketový lak na vodní bázi. Obsahuje 100 % polyuretanu jako pojiva a je bez volného izokyanátu. Hlavním rozpouštědlem je voda. Zesíťování je dosaženo pomocí vzdušného kyslíku.



Vlastnosti

- Čistý polyuretan
- Doba zpracování není omezena (doba zpracovatelnosti)
- Dobrá plnicí schopnost
- Propůjčuje dřevu kouřový vzhled
- Vysoce odolný proti oděru
- Vysoce odolný vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
- Vysoká odolnost proti opotřebení a stopám po podrážkách bot

Technická data

Typ laku:	1-složková polyuretanová disperze
Rozpouštědlo:	Hlavně voda
Stupeň lesku:	90 – lesk, 45–50 – polomat, 25–30 – mat
Hustota:	1040 kg/m ³
Hodnota pH:	7,6 ÷ 7,8
Teplota při zpracování:	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během aplikace nebo doby schnutí +15 až +25°C.
Směšovací poměr:	Jednosložkový lak
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 – 10 m ² (100 – 120 g/m ²) na jednu vrstvu.
Doba schnutí:	2,5 – 3 hod. při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.
Nástroje ke zpracování:	Váleček pro aplikaci vodních laků
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) nepodléhá povinnosti označení.
GISCODE:	W3
WGK:	1 (samozařaditelný)
VbF:	Nehrozí nebezpečí vzniku požáru. Podle ČSN 65 0201 Nehořlavá kapalina.
Kódové číslo druhu odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Přes DSD nebo Interseroh
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování:	Trvale skladovat při teplotách vyšších než +5°C, chránit před mrazem. V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).
Skladovatelnost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:	3 x 5 l a polomat 10 x 1 l