



Bona Prime Intense

Bona[®]



Bona Prime Intense

Jednosložkový 100 % PU základní lak na vodní bázi, jenž dává podlaze rovný a hutný vzhled se sytým probarvením. Má nejlepší přilnavost na dřevo namořené pomocí a Bona Create. Bona PRIMES je řada jednosložkových parketových laků na vodní bázi, určených k základním nátěrům parketových a jiných dřevěných podlah v kombinaci s vrchními laky na vodní bázi Bona.



Vlastnosti

- Jednosložkový základní lak na bázi 1-složk. 100% polyuretanové vodné disperze
- Dává podlaze rovný a hutný vzhled se sytým probarvením

Technická data

Typ laku:	1-složková 100% polyuretanová vodná disperze
Rozpouštědlo:	Hlavně voda
Specifická hmotnost:	(hustota) 1040 kg/m ³
Hodnota pH:	8,0
Teplota při zpracování:	Teplota v místnosti a teplota laku musí být během aplikace nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
Směšovací poměr:	1-složkové laky
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 – 10 m ² (100 – 120 g/ m ²) na jeden nátěr.
Doba schnutí:	1 – 2 hod. (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.)
Nářadí pro aplikaci:	Váleček na vodní laky, štětec
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) nepodléhá povinnosti označení
GISCODE:	W1
WGK:	1 (samozahraditelný)
VbF:	
Nebezpečí požáru:	Nehrozí nebezpečí vzniku požáru Dle ČSN 65 0201 Nehořlavá kapalina.
Kódové číslo druhu odpadu:	08 01 12
Likvidace odpadů z obalů:	Přes DSD nebo Interseroh S odpadem z těchto produktů a nádobami (obaly) nakládejte v souladu se Zákonem o odpadech č.106/2005 Sb.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / transport:	Od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).
Trvanlivost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:	3 x 5 l