



# Bona Resident



# Bona Resident

Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi kopolymerární polyuretan / akrylátové vodné disperze. Má dobrou plnivost, rozliv, odolnost proti oděru a chemikáliím, běžně používaným v domácnosti.



## Technická data

Složení:	Kopolymerární polyuretan/akrylátová vodná disperze	Kód odpadu:	08 01 12
Hodnota pH:	Cca. 8	Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Vzhled:	Bílá kapalina	Doba skladování:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Hustota:	1050 kg/m <sup>3</sup>	Skladování / přeprava:	Od +5°C do + 25°C.
Stupeň lesku (600):	Lesk (Gloss) 8,5; polomat (Silkmatt) 45–50; mat (Matt) 25–30.	Balení:	5 litrový plast. kanystr – 3 ks v kartonu (44 krabic na paletu) 10 litrový plast. kanystr – 2 ks v kartonu (34 krabic na paletu)
Obsah pevných částic(sušina):	Cca.32%	Bezpečnost:	Nezažazen
Viskozita:	Cca.18 s (25°C, FC 4)	Bod vznícení:	Dle ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.
Odolnost proti oděru:	Cca. 9 mg/100 otáček (SIS 923509)		
Ředění:	Lak je po důkladném protřepání v kanystru připraven k okamžitému použití. V žádném případě neředit vodou!		
Spotřeba:	Cca.1 l/8–10 m <sup>2</sup> (100–120 g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu válečkem Bona Roller.		
Doba schnutí:	Doba schnutí: 1,5–2hod. za normální pokojové teploty (20°C/60% RH). Na takto ošetřenou podlahu lze opatrně vstoupit po zhruba 8 hodinách od aplikace poslední vrstvy laku. Stěhování nábytku a pokládka kobereců se doporučuje až po 1 týdnu od aplikace laku.		