



# Bona Sportive Finish

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Sportive Finish

Bona Sportive Finish je vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový lak k ošetření povrchů parketových podlah ve sportovních a víceúčelových halách.



## Vlastnosti

- 100% polyuretan
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti stopám po podrážkách bot
- vysoká odolnost proti chemikáliím
- splňuje předpisy normy DIN 18032 část 2 (bezpečnost proti sklouznutí)

## Technická data

Základ	Dvousložková polyuretanová disperze
Poměr míšení:	4% tvrdidla Bona Sportive (40 ml: 1 litr Finish)
Viskozita:	Asi 17 sec. (25°C, FC4)
Hodnota pH:	Asi 8
Měrná hmotnost:	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování:	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
Stupeň lesku:	Lesklý, polomatný
Doba schnutí:	2,5 – 3 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.
Nástroje ke zpracování:	Váleček na nanášení laku ředitelného vodou
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 – 10 m <sup>2</sup> (100 – 120 g/ m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr.
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení povinné
Likvidace obalové nádoby:	Přes DSD nebo Interseroh
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Bod vzplanutí:	Není vznětlivý
Skladovatelnost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od datumu výroby. Trvale skladovat při teplotách vyšších než +5°C, chránit před mrazem. V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +25°C).
Skladování:	
Balení:	2 x 10 l laku a 2 x 0,4 litru tvrdidla (21 jednotek na paletě)