

**Popis produkty:**

**Bona Sportive Finish je vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový lak k ošetření povrchů parketových podlah ve sportovních a víceúčelových halách.**

**Vlastnosti:**

- 100% polyuretan
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti stopám po podrážkách obuvi a sšlapání
- vysoká odolnost proti chemikáliím
- splňuje předpisy normy DIN 18032 část 2 (bezpečnost proti sklouznutí)
- pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku použijete více kanystrů než jeden, je nutné lak z těchto kanystrů promíchat, aby nedošlo k různobarevnosti podlahy (např. část podlahy může být lesklejší nebo matnější a bude to opticky vidět).

**TECHNICKÁ DATA**

<b>Základ</b>	Dvousložková polyuretanová disperze
<b>Poměr míšení:</b>	4% tvrdidla Bona Sportive (40 ml : 1 litr Finish)
<b>Viskozita:</b>	asi 17 sec. (25°C, FC4)
<b>Hodnota pH:</b>	asi 8
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota zpracování:</b>	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
<b>Stupeň lesku:</b>	Lesklý, polomatný
<b>Doba schnutí:</b>	2,5 – 3 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.
<b>Nástroje ke zpracování:</b>	Váleček na nanášení laku ředitelného vodou
<b>Spotřeba:</b>	Asi 1 litr na 8 – 10 m <sup>2</sup> (100 – 120 g/ m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr.
<b>Označení:</b>	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení povinné
<b>Likvidace obalové nádoby:</b>	Přes DSD nebo Interseroh
<b>Kód odpadu:</b>	08 01 12
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
<b>Bod vzplanutí:</b>	Není vznětlivý
<b>Skladovatelnost:</b>	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od datumu výroby.
<b>Skladování:</b>	Trvale skladovat při teplotách vyšších než +5°C, chránit před mrazem. V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +25°C).
<b>Balení:</b>	2 x 10 l laku a 2 x 0,4 litru tvrdidla (21 jednotek na paletě)

*Dbejte pokynů uvedených v našem bezpečnostním listu.*

**Příprava povrchu**

Plocha parketové podlahy, která má být nalakována, musí být dobře obroušená, suchá, zbavená prachu po broušení, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro poslední broušení použít jednokotoučovou brusku, systém Bona SandScrad, brusnou mřížku s velikostí zrna 120.

## Zpracování

Kanystř před zpracováním důkladně protřepat. Kanystř Sportive Finish a tvrdidlo Sportive se vždy dodávají s měřicí stupnicí. Tvrdidlo Sportive (4%) vložit do kanystřu a 1 - 2 minuty.

důkladně protřepávat. Po smíchání asi 5 minut počkat. Směs by pak měla být během 8 hodin zpracována.

Nanášení se provádí válečkem Bona na nanášení laku ředitelného vodou. Lak nanášet plynulými pohyby křížem krážem, přitom zabránit tvoření louží. Teplota v místnosti a teplota laku nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +13°C. Kromě toho musí být během a pak ještě 7 dní po zpracování zajištěno dostatečné větrání. Nanášet maximálně 2 nátěry za den.

Vyznačení hracích polí lakem Sportive Paint je nejlépe provést po nanesení vrstvy Sportive Primer, první vrstvy Sportive Finish a po obroušení mezivrstvy laku (viz technický list Sportive Paint).

## Doporučená struktura nátěrů:

**Neošetřené dřevo:** 1x Bona Sportive Primer  
+ 3x Bona Sportive Finish

**Přelakování:** 1 - 2 Bona Sportive Finish

Na podlahu opatrně vstoupit nejdříve asi za 8 hodin, po 72 hodinách může být opět zahájen normální provoz. Asi po 1 týdnu je lak vytvrzený a podlaha se může normálně čistit. Během doby vytvrzování se doporučuje čištění nasucho.

Pozor: během a pak ještě 7 dní po zpracování musí být zajištěno dostatečné větrání.

**K čištění, ošetřování a renovaci nově položených podlah ve sportovních halách nalakovaných ve výrobním závodě a starých podlah prosím dbejte návodu na ošetřování Bona Sportive.**

*Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na [www.bona.com](http://www.bona.com).  
Aktualizováno 31.8.2010*

### Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008)

**Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D**  
**800 100 103 - CZ**

**Výrobce:** Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: [bona@bona.com](mailto:bona@bona.com)

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, [www.bona.com](http://www.bona.com)