

BonaCoatings

SPORTIVE PRIMER

Popis produktu:

Sportive Primer je vodou ředitelný jednosložkový základový lak speciálně pro parketové podlahy ve sportovních a víceúčelových halách. Je nutné ho aplikovat jako základní nátěr před nanesením laku Sportive Finish. Sportive Primer dobře vyplňuje a propůjčuje dřevu opálený vzhled.

Vlastnosti:

- základní nátěr speciálně pro Sportive Finish
- vysoký podíl pojiv
- vysoká plnicí schopnost
- propůjčuje dřevu opálený vzhled



TECHNICKÁ DATA

Základ:	Jednosložkový základní lak na bázi vody
Podíl pojiv:	asi 32%
Viskozita:	asi 17 sec. (25°C, FC4)
Hodnota pH:	asi 8
Měrná hmotnost:	1,04 g/cm ³
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 m ² (120 g/ m ²) na jeden nátěr.
Doba schnutí:	2 – 2,5 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.
Nástroje ke zpracování:	Váleček na nanášení laku ředitelného vodou
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení povinné
Bod vzplanutí:	Není vznětlivý
Likvidace obalové nádoby:	Přes DSD nebo INTERSEROH
Kódové číslo druhu odpadu:	080112
Teplota zpracování:	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
Skladovatelnost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od datumu výroby.
Skladování:	Během transportu nebo skladování nesmí teplota klesnout pod +5°C a překročit +25°C.
Balení:	2 x 10 l (21 jednotek na paletě)

Dbejte pokynů uvedených v našem bezpečnostním listu.

Příprava povrchu

Plocha parketové podlahy, která má být nalakována, musí být obroušená až na samotné dřevo, suchá, zbavená prachu po broušení, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro poslední broušení použít jednokotoučovou brusku, systém Bona SandScrad, brusnou mřížku s velikostí zrna 120.

Zpracování

Kanystr před zpracováním důkladně protřepat. Nanášení se provádí válečkem Bona na nanášení laku ředitelného vodou. Lak nanášet plynulými pohyby křížem krážem, přitom zabránit tvoření louží. Teplota v místnosti a teplota laku nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +15°C. Kromě toho musí být během a pak ještě 7 dní po zpracování zajištěno dostatečné větrání.

Doporučená struktura nátěrů:

1x Sportive Primer
+ 2 - 3x Sportive Finish

Čištění pracovních nástrojů:

Čistit vodou. Na zaschlý lak použít aceton. Zbytky laku nevylévat do kanalizace, ale nechat zaschnout a vyvézt na příslušnou skládku odpadů.

Prosíme o bezpodmínečné dodržování

Námi předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě vypracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Parametry podkladní vrstvy a podmínky pro zpracování jsou zadávány podle nejlepšího svědomí, nečiní si nárok na úplnost a nezprošťují od vlastního ověření návrhů a vyzkoušení výrobků, zda jsou pro zamýšlenou aplikaci vhodné (např. položením zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, v technických informačních listech, návodech na použití, zpracování a opracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů. Vydáním těchto pokynů pozbývají platnosti všechny předchozí informace k těmto produktům (stav 04.05.08)

Telefonní číslo servisu 0180/4266 283

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Jahnstr. 12, D-65549 Limburg/Lahn, Německo
Tel.:+49-64 31-40 08 0, fax: +49-64 31-40 08-25

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161