

**Popis produktu:**

Bona Prime Trowel je jednosložkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci špachtlováním. Je určený k ošetření povrchu parketových a jiných dřevěných podlah ve 2 až 3 vrstvách na holé dřevo před aplikací vrchních laků Bona na vodní bázi nebo v jedné vrstvě po jejich mezibroušení. Bona Prime Trowel vytváří silný a pevný film, kterým vrchní lak nepronikne. Obvykle nevznikne efekt zvednutí vláken dřeva a mezibroušení první vrstvy vrchního laku nebude třeba.

**Vlastnosti:**

- Snadná aplikace – jednosložkový lak s příjemnými vlastnostmi
- Rychlý systém
- Silný film
- Zanechává čistý a hladký povrch

**TECHNICKÁ DATA**

<b>Typ laku:</b>	1-složkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci nerezovou špachtlí
<b>Sušina – obsah:</b>	cca 40%
<b>Hodnota pH:</b>	cca 7,8
<b>Směšovací poměr:</b>	polomat
<b>Ředění:</b>	Lak je 1-složkový a připravený k okamžitému použití
<b>Spotřeba:</b> - na holé dřevo: - mezi nátěry:	25– 35m <sup>2</sup> /litr (40-30g/m <sup>2</sup> ) na vrstvu cca.50m <sup>2</sup> /litr (20g/m <sup>2</sup> ) na vrstvu
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	Nerezová špachtle
<b>Doba schnutí:</b>	10 až 15 minut při 20°C / 60% R.H.
<b>Bezpečnost:</b>	Nepodléhá klasifikaci
<b>Hořlavost:</b>	Nehořlavý
<b>Trvanlivost:</b>	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
<b>Kód odpadu:</b>	08 01 12
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
<b>Skladování/přeprava:</b>	Při teplotách od +5°C do +25°C
<b>Nakládání s odpady:</b>	Suché zbytky laku předejte na řízenou skládku Evropský katalog odpadů (EWC): 080112
<b>Nebezpečný odpad:</b>	Tento produkt není ve smyslu definice Direktivy EU č. 91/689/EC nebezpečný.
<b>Nakládání s obaly:</b>	Prázdné nádoby předejte na řízenou skládku k recyklaci
<b>Limitní hodnoty VOC:</b>	II A/i. Jednosložkový lak s obs max.60g/litr VOC
<b>Hodnoty limitu EU:</b>	600g/l (2007) a 500g/l (2010)
<b>Dodávané balení:</b>	Karton 3 x 5 litrů v plastových (PE) kanystrech (44 krabic na paletě)

**Výrobce:** BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden  
 Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
 Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161