



Bona D500

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona D500

D500 je základní nátěr (penetrace) s minimálními výpary (EMICODE EC1) pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona, zejména disperzních. Je vhodný pro nasákavé i nenasákavé podklady jako jsou mazaniny – s výjimkou průmyslových mazanin s obsahem magnézia a xylolitových mazanin – dřevotřískové desky, podlahové desky apod.



## Vlastnosti

- Velmi slabé výpary, Emicode EC1
- Neobsahuje rozpouštědla
- Propouští vodu
- Lehce se rozpouští
- Univerzálně použitelný

## Technická data

Základ:	Disperze na bázi polyakrylátu
Rozpouštědlo:	Voda
Barva:	Bílá
Viskozita:	Lehce roztíratelný
Hustota:	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při použití:	Teplota vzduchu: min. 18 °C teplota podlahy: min. 15 °C při podlahovém topení nemá překročit 20 °C relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Ředění:	Základní nátěr pro použití disperzních lepidel nejdříve zředit vodou 1:1
Spotřeba:	Cca 150 g/m <sup>2</sup> zředěný (cca 75 g/m <sup>2</sup> koncentrát)
Doba schnutí:	Cca 24 hod. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Nářadí:	Váleček, štetka
Označení:	Nepodléhá povinnému označení podle Nařízení o nebezpečných látkách EC 1 neobsahuje rozpouštědla
Emicode:	D1
Kód GIS:	08 01 12
Kód odpadu:	Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Likvidace obalů:	
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování:	neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout 30 °C)
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby
Balení:	4 plastové (PE) kanystry po 5 kg