



Bona D510

Bona[®]



Bona D510

D510 je základní nátěr (penetrace) s minimálními výpary (EMICODE EC1) pro přípravu podkladů před vyrovnáním podkladů stěrkovými hmotami Bona. Je vhodný pro nasákové i nenasákové podklady jako jsou mazaniny – s výjimkou průmyslových mazanin s obsahem magnézia a xylolitových mazanin – dřevotřískové desky, podlahové desky apod.



Vlastnosti

- Velmi slabé výpary, Emicode EC1
- Neobsahuje rozpouštědla
- Univerzálně použitelný
- Dobrá přilnavost na různé podklady

Technická data

| | |
|--|---|
| Základ: | Disperze na bázi polyakrylátu |
| Rozpouštědlo: | Voda |
| Barva: | Bílá |
| Viskozita: | Lehce roztíratelný |
| Hustota: | 1,0 g/cm ³ |
| Teplota při použití: | Teplota vzduchu: min. 18 °C teplota podlahy: min. 15 °C při podlahovém vytápění nemá překročit 20 °C relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % |
| Spotřeba: | Cca 150 g/m ² (základní nátěr) |
| Doba schnutí: | Mazaniny: cca 1–24 hod., podle nasákovosti podkladu a klimatu v prostoru. U podkladů choulstivých na vlhkost jako anhydritové (tekoucí) potěry min. 24 hod., u dřevotřískových desek min. 48 hod. |
| Nářadí pro práci: | Váleček, štětec, kartáč |
| Označení: | Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS |
| Kód GIS: | D1 |
| Kód odpadu: | 08 01 12 |
| Likvidace obalů: | Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci. |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. |
| Skladování: | Neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30 °C) |
| Skladovatelnost: | V neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby |
| Balení: | 4 plastové (PE) kanystry po 5 kg |