



Bona D550 Speed

Bona[®]



Bona D550 Speed

D550 Speed je disperzní penetrační nátěr pro přípravu podkladů pod rychle tuhnoucí samonivelační cementovou stěrkovací hmotu Bona H650.



Vlastnosti

- Speciální určení pod stěrkovou vyrovnávací hmotu H650 Speed
- Bez obsahu rozpouštědel
- Dobrá přilnavost k většině podkladů

Technická data

Složení:	Disperze syntetické pryskyřice na bázi polyakrylátu
Rozpouštědlo:	Voda
Barva:	Bílá
Viskozita:	Lehce rozdíratelný
Hodnota pH:	Cca.7,5
Hustota:	1000 kg/m ³
Fyzikální podmínky při zpracování:	Teplota vzduchu: min. 18 °C / teplota podlahy: min. 15 °C Při podlahovém topení max. 20 °C Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Spotřeba na betonovém povrchu:	Cca 150 g/m ² (základní nátěr)
Doba schnutí:	Potěry: cca 1-24 hod., podle nasákavosti podkladu a klimatu v prostoru. U podkladů citlivých na vlhkost-jako anhydritové (tekoucí) potěry min. 24 hod., u dřevotřískových desek min. 48 hod.
Nářadí pro aplikaci:	Váleček, štětec, lakovací kartáč
Označení:	Nepodléhá povinnosti označení
Kód GIS:	D1, bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
Kód odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Prostřednictvím DSD nebo Interseroh / v ČR v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.
Osvědčení pro zpětný odběr a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č.EK-F-050 20 134
Skladování / Transport:	Od +5°C do +30°C
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby
Balení:	Karton 4 x 5 litrů v PE kanystrech