



Bona R845

Bona[®]



Bona R845

Elastické univerzální lepidlo modifikované silanem, určené pro lepení dřevěných podlah. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný - v případě nutnosti, zejména na podlahovém topení, lze použít penetraci R540. Lepidlo tuhne chemickou reakcí s okolní vlhkostí a není po vytvrzení ovlivněno okolní vlhkostí, ve vlhku nekřehne. Lepidlo je bez jakýchkoliv zdravotních a ekologických rizik. Neobsahuje sloučeniny cínu a olova.



Vlastnosti

- Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné
- Lze snadno čistit a odstranit z povrchově upravených podlah
- Lze snadno umýt z rukou, ruce nečernají
- Pevné v tahu a elastické
- Velmi dobrá přilnavost na všechny běžné druhy podkladů a dřeva
- Dlouhá otevřená doba (doba po kterou musíme položit dřev. prvek do nanesených žeber) – 30 min.
- Zatížitelnost chůzí po 24-48 h.
- Dobrá stabilita žeber
- Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- Neobsahuje sloučeniny cínu a olova

Technická data

Báze:	Předpolymer modifikovaný silanem
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Šedá
Viskozita:	Lehce roztíratelné, stabilní žebra
Hustota:	1,6 g/cm ³
Teplota při zpracování:	Teplota vzduchu: min. 18 °C Teplota podlahy: min. 15 °C Při podlahovém topení nemá překročit 20 °C Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Označení:	--
Kód GIS:	--
VbF:	--
Kód odpadu:	080 112
Likvidace obalů:	Prostřednictvím DSD nebo Interseroh. Prázdné obaly odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5 °C do +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	24 kg (32 na paletu) v plastovém (PP) kbelíku