



Bona R880

Bona[®]



Bona R880

R880 je elastické 1-složkové, silanem modifikované, montážní lepidlo. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou „počáteční“ silou a rychlém přilepení je Bona R880 speciálně určeno pro opravné práce na parketových podlahách s pokládkou na silanová lepidla nebo instalaci soklových lišt. Proces lepení lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo na aplikované lepidlo. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný



Vlastnosti

- Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné
- Měkce elastické s vysokou pevností
- Bez vody a změkčovadel
- Extrémně rychlé přilepení, zatížení povrchu po 4 až 8 hodinách a ošetření parket již po 6 až 12 hodinách
- Velmi dobrá přilnavost prakticky na všechny druhy podkladů a dřeva, skvrny se snadno odstraňují
- Velmi dlouhá doba mezi nanesením a slepením (cca 1 hod.)
- Pevná textura žeber lepidla
- Působí jen nepatrné bobtnání dřeva
- Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

Technická data

Báze:	Silanem modifikovaný předpolymer
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Krémová
Viskozita:	Lehce roztíratelné, stabilní
Hustota:	1,4 g/cm ³ (1400 kg / m ³)
Teplota při použití:	Teplota vzduchu: min. 18 °C Teplota podlahy: min. 15 °C Při podlahovém topení nemá překročit 20 °C. Relativní vlhkost vzduchu (RH): max. 70 %
Čistící prostředky:	S100, aceton a etanol (technický líh)
Zatížení podlahy:	Po 6 až 12 hodinách
Označení:	--
Kód GIS:	--
Kód odpadu (EWC):	080 112
Likvidace odpadu z obalů:	Prázdné obaly předejte na řízenou skládku k likvidaci
Osvědčení:	Zpětný odběr a využití odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení č.EK-F-050 20 134
Skladování:	Neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	V kartuších (PP) - 310 ml (1200 ks na paletu)