

# BonaAdhesives D510

## Popis produktu:

D510 je základní nátěr (penetrace) s minimálními výpary (EMICODE EC1) pro přípravu podkladů před vyrovnáním podkladů stěrkovými hmotami Bona. Je vhodný pro nasákavé i nenasákavé podklady jako jsou mazaniny – s výjimkou průmyslových mazanin s obsahem magnézia a xylolitových mazanin – dřevotřískové desky, podlahové desky apod.

## Vlastnosti:

- velmi slabé výpary, Emission EC1
- neobsahuje rozpouštědla
- univerzálně použitelný
- dobrá přilnavost na různé podklady



## TECHNICKÁ DATA

<b>Základ:</b>	disperze na bázi polyakrylátu
<b>Rozpouštědlo:</b>	voda
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Viskozita:</b>	lehce roztíratelný
<b>Hustota:</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota při použití:</b>	teplota vzduchu: min. 18 °C teplota podlahy: min. 15 °C při podlahovém vytápění nemá překročit 20 °C
	relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
<b>Spotřeba:</b>	cca 150 g/m <sup>2</sup> (základní nátěr)
<b>Doba schnutí:</b>	mazaniny: cca 1-24 hod., podle nasákavosti podkladu a klimatu v prostoru. U podkladů choulostivých na vlhkost jako anhydritové (tekoucí) potěry min. 24 hod., u dřevotřískových desek min. 48 hod.
<b>Nářadí pro práci:</b>	váleček, štětec, kartáč
<b>Označení:</b>	neobsahuje rozpouštědla podle TRGS
<b>Kód GIS:</b>	D1
<b>Kód odpadu:</b>	08 01 12
<b>Likvidace obalů:</b>	Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
<b>Skladování:</b>	neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30 °C)
<b>Skladovatelnost:</b>	v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby
<b>Dodávka:</b>	4 plastové (PE) kanystry po 5 kg

## Příprava povrchu

Podklad musí vyhovovat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku a nesmí být příliš hladký ani příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně upraven.

## Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením)

- anhydritové (tekoucí) mazaniny
- cementové mazaniny
- mazaniny z litého asfaltu
- dřevěné podklady
- dřevotřískové desky V100
- podlahové desky OSB aj.

## Použití

Nátěr se rovnoměrně nanese na podklad kartáčem, válečkem nebo štětcem tak, aby se nevytvářely louže. Transparentní vrstva se nechá vyschnout. Při používání na silně nasákových cementových potěrech lze základní nátěr zředit vodou (2 díly D510 na 1 díl vody).

## Doba schnutí

U podkladů, které nejsou choulostivé na přítomnost vody – např. cementové mazaniny – lze mokřý nátěr natírat na mokřý podklad, avšak v takovém případě je nutno počítat s delší dobou schnutí. Jinak se počítá 1-24 hod. podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti. V případě pochybností, např. u podkladů choulostivých na vlhkost, jako jsou anhydritové (tekoucí) mazaniny činí doba schnutí nejméně 24 hodin. U dřevotřískových desek V100 nebo podlahových desek OSB se uvažuje cca 24 hodin.

## Čištění pracovního náradí

Omýt vodou. Ztvrdlý produkt se odstraní pomocí S100 nebo etanolu.

***Povšimněte si prosím údajů v našem bezpečnostním listu.***

### Bezpodmínečně si povšimněte

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.04.2008)

**Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 D  
800 100 103 - CZ**

**Výrobce:** Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: [bona@bona.com](mailto:bona@bona.com)

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161