

BonaAdhesives

R 845

Popis produktu:

Elastické univerzální lepidlo modifikované silanem, určené pro lepení dřevěných podlah. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný - v případě nutnosti, zejména na podlahovém topení, lze použít penetraci R540. Lepidlo tuhne chemickou reakcí s okolní vlhkostí a není po vytvrzení ovlivněno okolní vlhkostí, ve vlhku nekřehne. Lepidlo je bez jakýchkoliv zdravotních a ekologických rizik. Neobsahuje sloučeniny cínu a olova.

Vlastnosti:

- Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné
- Lze snadno čistit a odstranit z povrchové upravených podlah
- Lze snadno umýt z rukou, ruce nečernají
- Pevné v tahu a elastické
- Velmi dobrá přilnavost na všechny běžné druhy podkladů a dřeva
- Dlouhá otevřená doba (doba po kterou musíme položit dřev. prvek do nanesených žeber) - 30 min.
- Zatížitelnost chůzí po 24-48 h.
- Dobrá stabilita žeber
- Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- Neobsahuje sloučeniny cínu a olova



TECHNICKÁ DATA

Báze:	Předpolymer modifikovaný silanem
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Šedá
Viskozita:	Lehce roztíratelné, stabilní žebra
Hustota:	1,6 g/cm ³
Teplota při zpracování:	Teplota vzduchu: min. 18 °C Teplota podlahy: min. 15 °C Při podlahovém topení nemá překročit 20 °C Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Označení:	--
Kód GIS:	--
VbF:	--
Kód odpadu:	080 112
Likvidace obalů:	Prostřednictvím DSD nebo Interseroh. Prázdné obaly odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5 °C do +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	24 kg (32 na paletu) v plastovém (PP) kbelíku

Možnost zatížení

Podle vlhkosti materiálu po 24 – 48 hod.

OBLASTI POUŽITÍ

Podklady a jejich příprava:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (nebo ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně připraven pro pokládku parket. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není nutný. Je-li u problematického podkladu nutný, použije se R410 (u anhydritových potěrů pouze v případě, když jsou podle normy dostatečně suché) nebo R540. Při pokládce na R410 doporučujeme zapískování R 410 (křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm) za mokra a po 24 hod odstranění přebytečného písku. Nerovnosti podkladu lze vyrovnat cementovou stěrkovou hmotou H600 a H610 nebo H650 Speed (pro srovnání velkých nerovností).

Vhodnými podklady jsou např.: (event. i s podlahovým topením)

- cementové potěry
- podlahy vyrovnané cementovými stěrkovými hmotami
- (tekoucí) potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu)
- dřevotřískové desky V 100, OSB aj.
- další suché a pevné podklady
- potěry z litého asfaltu a další podklady choulostivé na změkčovadla vyžadují ochranný základní nátěr R410

Lepidlo je nutno před použitím event. temperovat a promíchat. Po otevření obalu je nejprve nutno odstranit ochrannou fólii a zaschlé lepidlo. Poté se lepidlo nanese ozubenou špachtlí (viz dále) na podklad a pokládané parkety do něj musí být uloženy přibližně do 30 min. Parkety se uloží důkladným poklepáním.

Uvědomte si: Spáry otevřené směrem vzhůru, které byly přímo uzavřeny, nesmí obsahovat žádné lepidlo (nebezpečí přechodu změkčovadla do laku).

OZUBENÉ ŠPACHTLE A DRUH Y P A R K E T

Ozubená špachtle	Spotřeba	Druh parket
Bona 1000 F = TKB B8 nebo Bona 1000 G = TKB B10	cca 1100 g/m ²	Dvouvrstvé prefabrikované parkety (Fertigparkety)
Bona 1250 F = TKB B 12 nebo Bona 1250 G = TKB B13	cca 1350 g/m ²	Třívrstvé prefabrikované parkety (Fertigparkety)

Pozn.: Použijte jemné ozubení pro maloformátové prvky a/nebo rovné podklady, hrubé ozubení pro velkoformátové prvky a/nebo méně rovné a drsné podklady.

SPOTŘEBA

Dodržujte pokyny výrobce parket pro pokládku! Pro trvalé slepení je nutné, aby pokládané parkety měly obsah vlhkosti, která přibližně odpovídá průměrnému plánovanému klimatu v místě užívání, tzn. masivní parkety musí být o něco vlhčí, vícevrstvé a hotové parkety a parkety pokládané na podlahu s podlahovým topením o něco sušší. V Německu se např. osvědčilo u tuzemského dřeva 9 % pro masivní parkety a 8 % pro vícevrstvé a hotové parkety. Při kontrole by měly být tyto hodnoty zjištěny jako průměr náhodného vzorku při asi 10 měřeních, jednotlivé hodnoty se smí od tohoto průměru odlišovat o +/- 2 %. Čpavkované dřevo, např. dub, nesmí obsahovat volný amoniak. U tropických dřev s vysokým obsahem tuků/oleje je nutné zjistit vhodnost použití!! Mezi podkladem a parketou musí být minimálně 1 mm lepidla, aby mohlo pružně pracovat se změnami vlhkostních poměrů.

Čištění pracovního nářadí:

Čistit přípravkem Bona S100, acetonem, etanolem, lihem. Po zatvrdnutí je možné pouze mechanické čištění.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Datum vystavení technického listu: 1.7.2008

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.)

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161